



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L12557

# 检测报告

## TEST REPORT

东莞市华宇检测技术有限公司  
Dongguan Universal Testing Technology Co., Ltd



查询密码:PW4658  
第 1 页共 4 页

检测报告

No.UTLR22076097

日期: 2022 年 07 月 08 日

申请商: 广东意可可科技有限公司  
申请商地址: 佛山市顺德区大良德胜中路 13 号万科金域滨江广场 18 栋 3502 房

以下测试之样品是由申请者所提供及确认


样品名称: 冷水壶  
颜色: 白色  
材质: 硅胶  
款号: E2212  
品牌: ecoco  
原产地: 中山市  
生产商: 中山市意加生活用品有限公司  
接样日期: 2022 年 07 月 04 日  
测试周期: 2022 年 07 月 04 日 至 2022 年 07 月 08 日  
测试方法: 请参见下页.  
测试结果: 请参见下页.

\*\*\*\*\*

结论:  
依据客户要求, 对所提交样品的所选部件进行以下测试:

序号	测试项目	结果
1.	GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》 感官指标, 理化测试 (感官指标、10%乙醇总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计))	合格

\*\*\*\*\*

授权签字人:   
签名:  
职位: 实验室经理  
东莞市华宇检测技术有限公司





检测报告

No.UTLR22076097

日期: 2022 年 07 月 08 日

查询密码:PW4658  
第 2 页共 4 页

送检样品照片





查询密码:PW4658

检测报告

No.UTLR22076097

日期: 2022 年 07 月 08 日

第 3 页共 4 页

测试部位:

物料编号	物料描述
P1	白色硅胶

测试结果:

**1.GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》**

**1.1 感官指标**

方法: GB 4806.11-2016

检测项目	标准要求	检测结果	结论
		P1	
感官	色泽正常, 无异嗅、不洁物等。	符合	合格
浸泡液	浸泡液无着色、浑浊、沉淀、异嗅等感官性的劣变。	符合	合格

**1.2 总迁移量- GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》**

使用方法: GB31604.8-2016& GB31604.8-2016

测试项目	测试条件	指标 (毫克/平方分米)	结果 (毫克/平方分米)	结论
			P1	
10%乙醇中总迁移量	40℃, 2 小时	≤10	<1	合格

备注:

- 1.方法检出限(水性模拟物中总迁移量)=1 毫克/平方分米
- 2.结果为第三次测试结果。

**1.3 高锰酸钾消耗量- GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》**

使用方法: GB31604.2-2016

测试条件: 水(60℃, 0.5 小时)

测试项目	指标(毫克/千克)	结果(毫克/千克)	结论
		P1	
高锰酸钾消耗量	≤10	5.4	合格

备注:

- 1.方法检出限=1 毫克/千克





查询密码:PW4658

检测报告

No.UTLR22076097

日期: 2022 年 07 月 08 日

第 4 页共 4 页

**1.4 重金属（以铅计） - GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》**

使用方法: GB31604.9-2016

测试条件: 4%乙酸（体积分数）（60℃，0.5 小时）

测试项目	指标（毫克/千克）	结果（毫克/千克）	结论
		P1	
重金属（以铅计）	≤1	未检出	合格

备注:

1.方法检测限: 1 毫克/千克

\*\*\*\*\* 全文完 \*\*\*\*\*

除全文复制外，未经本实验室书面批准不得部分复制报告。测试报告包括客户提供的测试要求，结果基于客户提供的信息。报告中测试结果仅供参考，不作为法律依据。东莞市华宇检测技术有限公司

中国广东省东莞市大朗镇水口工业区银朗南路 631 号惠海大厦 3 楼 邮编: 523785

网址: <http://www.utl-lab.cn>

服务热线: +86 400 068 3789

电邮: Kingchan168@126.com

电话: +86 13602386325

