



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12557

检测报告

TEST REPORT

东莞市华宇检测技术有限公司
Dongguan Universal Testing Technology Co., Ltd



查询密码: PW1775
第 1 页共 3 页

测试报告 UTLR23020205

日期: 2023 年 02 月 27 日

申请商: 广东意可可科技有限公司

申请商地址: 佛山市顺德区大良德胜中路 13 号万科金域滨江广场 18 栋 3502 房

以下测试之样品是由申请者所提供及确认

样品名称:	牙刷置物架洗漱套装
材质:	PS
款号:	E1926
通用款号:	E1925、E1924
原产地:	广东中山市
生产商:	中山市意加生活用品有限公司
贸易商:	广东意可可科技有限公司
品牌:	ecoco
接样日期:	2023 年 02 月 23 日
测试周期:	2023 年 02 月 23 日 至 2023 年 02 月 27 日
测试方法:	请参见下一页.
测试结果:	请参见下一页.

结论:

依据客户要求, 对所提交样品的所选部件进行以下测试:

测试项目

结果

1.GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
-感官指标和理化指标 (总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计))

合格

授权签字人

签名: 

职位: 实验室经理

东莞市华宇检测技术有限公司





测试报告 UTLR23020205

日期: 2023 年 02 月 27 日

查询密码: PW1775
第 2 页共 3 页

送检样品照片





测试报告 UTLR23020205

日期: 2023 年 02 月 27 日

查询密码: PW1775

第 3 页共 3 页

测试部位:

编号	物料描述
P1	蓝色透明塑胶 (杯)

测试结果:

1.GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》

1.1 感官指标

方法: GB 4806.7-2016

检测项目	标准要求	检测结果	结论
		P1	
感官	色泽正常, 无异嗅、不洁物等。	符合	合格
浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异嗅等感官性的劣变。	符合	合格

1.2 总迁移量-GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

使用方法: GB 5009.156-2016&GB 31604.1-2016&GB 31604.8-2016

测试项目	测试条件	指标 (毫克/平方分米)	结果 (毫克/平方分米)			结论
			P1-1 st	P1-2 nd	P1-3 rd	
10%乙醇中总迁移量	70℃, 2 小时	≤10	未检出	未检出	未检出	合格

备注: -方法检出限 (水性模拟物中总迁移量) =1.0 毫克/平方分米

1.3 高锰酸钾消耗量-GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

使用方法:GB 31604.2-2016

测试条件:水 (60℃, 2 小时)

测试项目	指标 (毫克/千克)	结果 (毫克/千克)	结论
		P1	
高锰酸钾消耗量	≤10	未检出	合格

备注:-方法检出限=1 毫克/千克

1.4 重金属 (以铅计) -GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

使用方法: GB 31604.9-2016

测试条件: 4%乙酸 (体积分数) (60℃, 2 小时)

测试项目	指标 (毫克/千克)	结果 (毫克/千克)	结论
		P1	
重金属 (以铅计)	≤1	未检出	合格

备注:-方法检出限=1 毫克/千克

***** 全文完 *****

除全文复制外, 未经本实验室书面批准不得部分复制报告。测试报告包括客户提供的测试要求, 结果基于客户提供的信息。报告中测试结果仅供参考。

东莞市华宇检测技术有限公司

中国广东省东莞市大朗镇水口工业区银朗南路 631 号惠海大厦 3 楼邮编: 523785

网址 :http://www.utl-lab.cn 电话: +86 400 068 3789 邮箱: Kingchan168@126.com

热线电话: +86 13602386325

